

概述:	老人牌丙烯酸磁漆 56360 是一种以丙烯酸树脂和非氯化增塑剂为基料配制而成的快干面漆，具有理想的光泽和保色性。属物理干燥型。耐海水，也耐脂肪烃类物质和动植物的溅污。
用途:	作为老人牌丙烯酸配套的面漆涂在中等至严重腐蚀性环境中的内、外表面。
使用温度:	在干燥条件下最大耐温：80℃（详见备注）
物理参数:	
颜色/色号:	白色/10000（如有需要，可通过本公司调色系统获得更多颜色）
漆面:	有光
体积固体含量:	32±2%
理论涂布率:	9.1 米 ² /升（以 35 微米干膜计）
闪点:	41℃
比重:	1.1 千克/升
表干:	1 小时(20℃)
透干:	3-4 小时(20℃)
挥发性有机化合物含量(V.O.C):	594 克/升
储存期:	自生产之日起 5 年（25℃）
施工说明:	
施工方法:	无空气喷涂 / 空气喷涂 / 刷涂
稀释剂（最大体积）:	08080（5%）/08080（15%）/08080（5%）
喷孔尺寸:	0.43 毫米
喷嘴压力:	15.0 兆帕（无空气喷涂、空气喷涂资料仅供参考，实用时可以调整）
工具清洗:	老人牌稀释剂 08080
漆膜厚度:	湿膜: 100 微米 干膜: 35 微米
重涂间隔:	根据指标要求
安全:	小心使用本品。使用前和使用时，请注意包装标签上的注意事项。此外，还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规

表面处理:	<p>新钢材: 根据指标要求。</p> <p>修补维护: 用适当的清洁剂除去油脂。喷砂前用(高压)淡水冲洗除去盐份和其它污物。用喷砂或动力工具除去浮锈和其它松散物质, 扫除残留物。修补至完整漆膜厚度。</p>
施工条件:	施工前, 施工表面必须彻底的干净和干燥, 温度必须高于露点以避免凝露。在狭窄空间施工和干燥期间应大量通风。
先涂油漆:	老人牌丙烯酸厚浆漆或按规定先涂。
加涂油漆:	无
备注:	<p>颜色: 对于暴露于严苛含化学品的大气中, 某些颜色的稳定性可能会有影响。对于如红色、橙色、黄色和绿色等鲜艳颜色, 如要求有良好的完全遮盖能力, 必须多涂一道漆膜。对于铝粉色, 如果有划痕发生或者高湿度情况下可能会使漆膜变色, 这不会影响漆膜性能。施工一道清漆可以避免这种现象。</p> <p>使用温度: 当温度高于 40°C时, 长时间的机械作用会使漆膜凹陷。</p> <p>施工: 如果希望表面防滑, 宜趁本品第一层涂膜未干时, 用老人牌防滑粉 67500 均匀地撒在漆面上,油漆干燥后, 把表面多余的防滑粉扫下, 然后施工第二道本品。向 20 升本品里加入 1 千克老人牌防滑珠 67420 混合, 可获得防滑效果。</p> <p>漆膜厚度: 反复多次的维修工作可能导致总漆膜太厚, 因“截留”的溶剂而使漆膜起泡。由于每一涂层都可能残留溶剂, 因此一般建议施涂本品时, 漆膜不可太厚。</p> <p>颜色: 本品可做成铝粉色, 但是体积固含会和其它颜色不同, 具体请联系本司。</p> <p>重涂: 暴露于污染环境漆膜在重涂前, 须用高压淡水彻底清洗表面, 任其自干。</p>
注意:	本品仅适用于专业用途。
发布日期:	2016 年 8 月-5636010000